



Kiefer Von Zoe

Scheda tecnica rigenerati di cuoio

Art. 72 - 62 - 26/2*

* articolo più economico. Non tutti i dati si riferiscono a quest'ultimo articolo

Rigenerati di cuoio per la produzione di solette, solette di montaggio di alta qualità.

Hanno una assoluta uniformità di spessore ed a richiesta possono essere consegnati con un lato pomiciato per conferire una superficie liscia potenzialmente senza necessità di stuccatura.

Colore standard		Cuoio
Marcatura		Non marcato
Spessori standard	mm	2,2 – 3,0
Formato	mm	1000 x 1500
Resistenza alla trazione	N/mm ²	11,0
Resistenza allo strappo	N	600,0
Allungamento	%	37,0
Resistenza allo strappo in cucitura	N	200,0
Resistenza all'abrasione a materiale asciutto		a 2000 sollecitazioni leggera abrasione visibile
Resistenza all'abrasione a materiale umido		a 1000 sollecitazioni leggera abrasione visibile
Resistenza alla flessione con cucitura dopo 30.000 cicli	Deformazione mm (tra parentesi valore desiderabile)	0 (<6) in entrambe le direzioni
Resistenza alla flessione con cucitura dopo 60.000 cicli	Deformazione mm (tra parentesi valore desiderabile)	Direzione a 0-2 (<10) Direzione b 1-4 (<10)
Resistenza alla flessione senza cuciture dopo 30.000 cicli	Deformazione mm	0 in entrambe le direzioni
Resistenza alla flessione senza cuciture dopo 60.000 cicli	Deformazione mm	0 in entrambe le direzioni
Assorbimento acqua a 23° / 50% umidità relativa (DIN EN ISO 2417)	%	6,1 dopo 30 minuti 8,4 dopo 60 minuti 13,0 dopo 120 minuti 36,8 dopo 24 ore